

Description:

Première feuille du formulaire, avec une couchage au recto permettant une meilleure qualité d'impression. Couché dont le verso comporte des micro-capsules contenant des agents colorants. Utilisé comme feuille supérieure ou comme original de formulaire.

Applications finales:

Formulaires, Factures

Systemes d'impression:

Offset

Certificats:

- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Leitz](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	60	80
Grammage	ISO 536	g/m ²	±4%	60	80
Épaisseur	ISO 534	µm	± 4	76	102
Humidité relative	TAPPI T502 om-89	%	±5	40	40
Tuilage	TAPPI T427 um-85	mm	(4.0) - 0.0	-2.0	-2.0
Blancheur D65/10 ^º	ISO 11475	º CIE	±6	133	133

GARANTIES:

20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales de stockage (T: 15-25°C; HR: 50-60%).

5 ans stocké dans des conditions normales de stockage et dans son emballage original.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 16/09/2019