

**Descripción:**

Papel autocontenido. Estucado en la cara superior con microcápsulas y arcilla activa, y en la parte inferior con microcápsulas. Se utiliza como hoja intermedia sin necesidad de que la hoja superior sea papel autocopiativo.

**Aplicaciones:**

Formularios, Facturas

**Sistemas de impresión:**

Offset

**Certificados:**

- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Leitz](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

## Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	63
Gramaje	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	±4%	63
Espesor	ISO 534	µm	±4	85
Humedad relativa	TAPPI T502 OM-89	%	±5	40
Abarquillado	TAPPI T427 UM-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0
Blancura D65/10°	ISO 11475	° CIE	±5	126

**GARANTÍAS:**

Legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenaje (T: 15-25 °C; HR: 50-60%).

5 años de almacenamiento desde su fecha de fabricación en condiciones normales de almacenaje y conservado en embalaje original.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 14/11/2019