

**Descrizione:**

Carta autocontenuta. Patinata sul lato superiore con microcapsule e argilla attivata e sul lato inferiore con microcapsule. Si utilizza come foglio intermedio senza che il foglio sopra debba essere per forza autocopiante.

**Applicazioni:**

Formulari, Fatture

**Metodi di stampa:**

Offset

**Certificazioni:**

- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

## Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	63
Grammatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	±4%	63
Spessore	ISO 534	µm	±4	85
Umidità relativa	TAPPI T502 OM-89	%	±5	40
Imbarcamento	TAPPI T427 UM-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	° CIE	±5	126

**GARANZIE:**

Leggibilità della copia per 20 anni in condizioni di stoccaggio normali (T: 15-25 °C; UR: 50-60%).

5 anni di conservazione in condizioni di stoccaggio normali e nella sua confezione originale.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 14/11/2019