

**Descripción:**

Papel autocontenido , estucado en la parte superior con microcápsulas y arcilla activa. Se utiliza como última hoja del formulario sin necesidad de que la hoja superior sea papel autocopiativo.

**Aplicaciones:**

Formularios, Facturas

**Sistemas de impresión:**

Offset

**Certificados:**

- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Leitz](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

## Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	53	70	80	90
Gramaje	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	±4%	53	70	80	90
Espesor	ISO 534	µm	±4	68	84	96	108
Humedad relativa	TAPPI T502 OM-89	%	±5	40	40	40	40
Abarquillado	TAPPI T427 UM-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0
Blancura D65/10 <sup>º</sup>	ISO 11475	º CIE	±5	124	124	124	124

**GARANTÍAS:**

Legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenaje (T: 15-25 °C; HR: 50-60%).

5 años de almacenamiento desde su fecha de fabricación en condiciones normales de almacenaje y conservado en embalaje original.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 29/04/2019