

Description:

Papier autocontenu, couché dont le recto avec des microcapsules et avec l'argile activée. Il sert comme dernière feuille de la liasse sans que la feuille supérieure soit nécessairement du papier autocopiant.

Applications finales:

Formulaires, Factures

Systemes d'impression:

Offset

Certificats:

- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS usine Leitza](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité](#)

Pour les applications nécessitant des certifications spécifiques, veuillez contacter nos équipes commerciales.

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	53
Grammage	ISO 536	g/m ²	±4%	53
Épaisseur	ISO 534	µm	±4	69
Humidité relative	TAPPI T502 OM-89	%	±5	43
Tuilage	TAPPI T427 UM-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0
Blancheur D65/10 ^º	ISO 11475	º CIE	±5	110
Opacité	ISO 2471	%	-4	78

GARANTIES:

20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales de stockage (T: 15-25°C; HR: 50-60%).

5 ans stocké dans des conditions normales de stockage et dans son emballage original.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 31/03/2023