

Description:

Papier autocontenu, couché dont le recto avec des microcapsules et avec l'argile activée. Il sert comme dernière feuille de la liasse sans que la feuille supérieure soit nécessairement du papier autocopiant.

Applications finales:

Formulaires, Factures

Systemes d'impression:

Offset

Certificats:

- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Leitza](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	53	70	80	90
Grammage	ISO 536	g/m ²	±4%	53	70	80	90
Épaisseur	ISO 534	µm	±4	68	84	96	108
Humidité relative	TAPPI T502 OM-89	%	±5	40	40	40	40
Tuilage	TAPPI T427 UM-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0
Blancheur D65/10°	ISO 11475	° CIE	±5	124	124	124	124

GARANTIES:

20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales de stockage (T: 15-25°C; HR: 50-60%).

5 ans stocké dans des conditions normales de stockage et dans son emballage original.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 04/09/2019