

Descrizione:

Carta autocontenuta, patinata sul lato superiore con microcapsule e argilla attivata. Si utilizza come ultimo foglio del modulo senza che il foglio sopra debba essere per forza autocopiante.

Applicazioni:

Formulari, Fatture

Metodi di stampa:

Offset

Certificazioni:

- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Leitz](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	53	70	80	90
Grammatura	ISO 536	g/m ²	±4%	53	70	80	90
Spessore	ISO 534	µm	±4	68	84	96	108
Umidità relativa	TAPPI T502 OM-89	%	±5	40	40	40	40
Imbarcamento	TAPPI T427 UM-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	° CIE	±5	124	124	124	124

GARANZIE:

Leggibilità della copia per 20 anni in condizioni di stoccaggio normali (T: 15-25 °C; UR: 50-60%).

5 anni di conservazione in condizioni di stoccaggio normali e nella sua confezione originale.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 14/11/2019