

Descrizione:

Carta cast-coated per etichette autoadesive.

Applicazioni:

Frontali adesivi, Etichette per vini e liquori

Metodi di stampa:

Offset, Serigrafia, Tipografia, Stamping, Rotogravure, Flessografia

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	80	83	90	130	170	180
				80	83	90	130	170	180
Grammatura	ISO 536	g/m ² lbs	± 4 %	80 54	83 56	90 61	130 88	170 115	180 67
Spessore	ISO 534	µm mils	80-90 gr ± 4 // 130-180 gr ± 5%	78 3	81 3.2	88 3.5	131 5.2	180 7.1	190 7.5
Lucido carta 20	TAPPI T-653 pm-07	%	± 5	35	35	35	41	41	41
Brillantezza R457/D65	ISO 2470 / ISO 11475	%	± 2 / ± 5	90/106	90/106	90/106	90/106	90/106	90/106
Opacità	ISO 2471	%	±3	89	89	92	97	99	99
Umidità assoluta	ISO 287	%	± 1	4.7	4.7	4.7	5.0	5.0	5.0
Liscio Bekk (lato patinato)	ISO 5627	s	80-90 gr ± 400 // 130-180 gr ± 350	500	500	500	500	500	500
Cobb (lato non patinato)	ISO 535	g/m ²	80-90 gr ± 5 // 130-180 gr ≤ 70	22	22	22	35	35	35

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 26/01/2023