

Descrizione:

Carta cast-coated per etichette autoadesive.

Applicazioni:

Frontali adesivi, Etichette per vini e liquori

Metodi di stampa:

Offset, Serigrafia, Tipografia, Stamping, Rotogravure, Flessografia

Certificazioni:

- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	80	83	90	130	170	180
Grammatura	ISO 536	g/m ² lbs	± 5 %	80	83	90	130	170	180
				54	56	61	88	115	67
Spessore	ISO 534	µm mils	80-90 gr ± 4 //	78	81	88	131	180	190
			130-180 gr ± 5%	3	3.2	3.5	5.2	7.1	7.5
Lucido carta 20	TAPPI T-653 pm-07	%	± 5	38	38	38	41	41	41
Brillantezza R457/D65	ISO 2470 / ISO 11475	%	± 2 / ± 5	89/108	89/108	89/108	89/108	89/108	89/108
Opacità	ISO 2471	%	±3	89	89	89	97	99	99
Umidità assoluta	ISO 287	%	± 1	4.7	4.7	4.7	5.0	5.0	5.0
Liscio Bekk (lato patinato)	ISO 5627	s	80-90 gr ± 400 // 130-180 gr ± 350	500	500	500	500	500	500
Cobb (lato non patinato)	ISO 535	g/m ²	80-90 gr ± 5 // 130-180 gr ≤ 70	22	22	22	35	35	35

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 20/05/2019