

Condat gloss (North America)

SCHEDA PRODOTTO

Descrizione:

La patinata senza legno di Condat con un lucido elevato e un'eccellente lisciatura.

L'eccezionale lisciatura e il lucido di questa carta non sono un segreto. Sono dovuti all'utilizzo intelligente della patinatura per ridurre il grado di calandratura e mantenere quindi lo spessore della carta.

La lisciatura è talmente perfetta che i punti stampa rimangono più vicini alla superficie della carta garantendo un risultato superlativo.

Gamma disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [Certificato ECF - Carte patinate](#)
- [Dichiarazione di biodegradabilità \(EN 13432-2000\) - Carte patinate](#)
- [Proprietà ottiche della carta stampata \(DIN ISO 12647-2\) - Patinata lucida](#)
[N.A.](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Condat](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Condat gloss (North America)

SCHEDA PRODOTTO

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	60# T	70# T	80# T	100# T	115# T	80# C	93# C	100# C	110# C	130# C	140# C	148# C
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	89	104	118	148	170	216	251	270	297	351	378	400
Spessore (micron)	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	70	81	92	118	136	183	190	229	232	278	310	332
Spessore (pt.)	ISO 534 TAPPI T411	pt.	±4%	2.8	3.2	3.6	4.6	5.3	7.2	7.5	9.0	9.1	10.9	12.2	13.1
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	91.0	93.0	95.0	96.5	97.0	-	-	-	-	-	-	-
Brillantezza R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	94.4	94.4	94.4	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	66	62	64	64	68	68	72	68	72	72	72	72
Liscio Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	±30%	200	1400	950	700	650	450	500	300	350	200	200	200
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50 % (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023