

## Condat gloss RH

## SCHEMA PRODOTTO

### Descrizione:

La patinata senza legno di Condat con un lucido elevato e un'eccellente lisciatura per la stampa in rotocalco.

L'eccezionale lisciatura e il lucido di questa carta non sono un segreto. Sono dovuti all'utilizzo intelligente della patinatura per ridurre il grado di calandratura e mantenere quindi lo spessore della carta.

La lisciatura è talmente perfetta che i punti stampa rimangono più vicini alla superficie della carta garantendo un risultato superlativo in rotocalco.

Gamma disponibile in varie grammature, in bobina.

### Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

### Metodi di stampa:

Rotogravure

### Certificazioni:

- [Scheda di sicurezza - Condat](#)
- [Proprietà ottiche della carta stampata \(DIN ISO 12647-2\) - Patinata lucida](#)
- [Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche \(RoHS\) - Patinata lucida](#)
- [Analisi Sensoriale \(EN 1230\) - Patinata lucida](#)
- [Contatto alimentare \(XXXVI BfR\) - Patinata lucida](#)
- [Certificato ECF - Carte patinate](#)
- [Imballaggi e rifiuti di imballaggio \(EN 13427\) - Patinata lucida](#)
- [Sicurezza dei giocattoli \(EN 71-3\) - Patinata lucida](#)
- [Dichiarazione di biodegradabilità \(EN 13432-2000\) - Carte patinate](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Condat](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

## Specifiche tecniche

| Proprietà                  | Standard                 | Unità              | Tolleranza | 135   | 150   | 170   |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|------------|-------|-------|-------|
| Grammatura                 | ISO 536<br>TAPPI T410    | g/m <sup>2</sup>   | ±4%        | 135   | 150   | 170   |
| Volume                     | ISO 534<br>TAPPI T411    | cm <sup>3</sup> /g | ±4%        | 0.74  | 0.73  | 0.74  |
| Opacità                    | ISO 2471<br>TAPPI T519   | %                  | -2.0       | 95.5  | 96.5  | 97.0  |
| Punto di bianco<br>D65/10° | ISO 11475                | CIE                | ±3         | 119.0 | 119.0 | 119.0 |
| Lucido carta               | ISO 8254-1<br>TAPPI T480 | %                  | ±5         | 75    | 75    | 75    |
| Liscio Bekk                | ISO 5627<br>TAPPI T479   | s                  | ±30%       | 1800  | 1600  | 1000  |
| Umidità relativa           | TAPPI T502               | %                  | ±7         | 50    | 50    | 50    |

## Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Per le applicazioni a contatto con gli alimenti, le proprietà del prodotto, secondo le specifiche, sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 04/09/2019