

## Condat gloss

## SCHEMA PRODOTTO

### Descrizione:

La patinata senza legno di Condat con un lucido elevato e un'eccellente lisciatura.

L'eccezionale lisciatura e il lucido di questa carta non sono un segreto. Sono dovuti all'utilizzo intelligente della patinatura per ridurre il grado di calandratura e mantenere quindi lo spessore della carta.

La lisciatura è talmente perfetta che i punti stampa rimangono più vicini alla superficie della carta garantendo un risultato superlativo.

Gamma disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

### Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

### Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure

### Certificazioni:

- [Scheda di sicurezza - Condat](#)
- [Proprietà ottiche della carta stampata \(DIN ISO 12647-2\) - Patinata lucida](#)
- [Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche \(RoHS\) - Patinata lucida](#)
- [Analisi Sensoriale \(EN 1230\) - Patinata lucida](#)
- [Contatto alimentare \(XXXVI BfR\) - Patinata lucida](#)
- [Certificato ECF - Carte patinate](#)
- [Imballaggi e rifiuti di imballaggio \(EN 13427\) - Patinata lucida](#)
- [Sicurezza dei giocattoli \(EN 71-3\) - Patinata lucida](#)
- [Dichiarazione di biodegradabilità \(EN 13432-2000\) - Carte patinate](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Condat](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

## Condat gloss

## SCHEMA PRODOTTO

## Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	110	115	125	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±4%	90	100	110	115	125	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	68	76	83	86	91	95	99	110	125	146	166	186	203	230	279	302	318
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	-	0.76	0.76	0.75	0.75	0.73	0.73	0.73	0.73	0.74	0.73	0.74	0.74	0.74	0.77	0.80	0.80	0.83
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	90.0	91.0	92.5	93.0	93.5	95.0	95.5	96.5	97.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	70	70	70	70	70	70	70	70	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Liscio Bekk (lato patinato)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liscio Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	≥0.7*STD	2200	2000	1800	1700	1500	1450	1450	1200	1000	800	700	600	500	400	300	200	200
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

## Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Per le applicazioni a contatto con gli alimenti, le proprietà del prodotto, secondo le specifiche, sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.



## Condat gloss

## SCHEDA PRODOTTO

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 29/04/2019