

### Descrizione:

La patinata senza legno di Condat con superficie opaca molto rigida.

Questo prodotto garantisce un equilibrio perfetto tra superficie liscia e spessore, esaltando i colori e la profondità dei bianchi. E' la soluzione ideale per chi cerca una carta con spessore ma dalla superficie liscia, colori vibranti e bianchi profondi.

Garantisce una stampabilità perfetta e un'eccellente definizione del punto di stampa.

Gamma disponibile in varie grammature, in bobina.

### Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

### Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure

### Certificazioni:

- [Sicurezza dei giocattoli \(EN 71-3\) - Patinata opaca](#)
- [Certificato ECF - Carte patinate](#)
- [Dichiarazione di biodegradabilità \(EN 13432-2000\) - Carte patinate](#)
- [Proprietà ottiche della carta stampata \(DIN ISO 12647-2\) - Patinata opaca](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Condat](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza](#)

## Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	110	115	125	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±4%	90	100	110	115	-	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	80	86	97	100	-	111	115	131	152	181	210	239	270	299	358	394	420
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	-	0.89	0.86	0.88	0.87	-	0.85	0.85	0.87	0.89	0.91	0.93	0.96	0.98	1.00	1.02	1.04	1.05
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92.0	93.0	94.0	95.0	-	96.0	96.0	97.0	97.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤1.3*STD	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	2.1	2.1	2.1
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

## Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Per le applicazioni a contatto con gli alimenti, le proprietà del prodotto, secondo le specifiche, sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 31/03/2022