

### Description:

Le papier couché sans bois 2 faces brillant de la gamme Creator aux multiples qualités pour l'impression numérique.

Le papier brillant de la gamme Creator aux multiples atouts qui garantit une qualité d'impression optimale : blancheur élevée, haute brillance du papier ainsi que des encres et excellente dépouille du pointe de trame. Certifié HP Indigo et spécialement adapté à toutes les presses numériques à l'exception des systèmes d'impression jet d'encre à grande vitesse.

Large gamme de grammages et formats, disponible en feuilles.

### Applications finales:

Livres, Brochures, Catalogues, Couvertures, Marketing direct, Chemises cartonnées, Insertions publicitaires, Emballage, Cartes postales

### Systèmes d'impression:

Numérique, HP Indigo

### Certificats:

- [Fiche de données de Sécurité - Creator](#)
- [Certificat ECF - Papier couché](#)
- [Propriétés Optiques des Papiers \(DIN ISO 12647-2\) - Couché brillant](#)
- [Substances dangereuses des Équipements électriques et électroniques \(RoHS\) - Couché brillant](#)
- [Analyse sensorielle \(EN 1230\) - Couché brillant](#)
- [Contact alimentaire \(XXXVI BfR\) - Couché brillant](#)
- [Emballages et déchets d'emballages \(EN 13427\) - Couché brillant](#)
- [Sécurité des jouets \(EN 71-3\) - Couché brillant](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 350g](#)
- [FSC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Motril](#)
- [EMAS usine Sant Joan](#)
- [EMAS usine Saragosse](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité](#)

## Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance								
				115	135	150	170	200	250	300	350
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±4%	115	135	150	170	200	250	300	350
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	89	100	110	125	148	190	232	285
Opacité	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2	93	95.5	96.5	97.0	-	-	-	-
Blancheur D65/10 <sup>º</sup>	ISO 11475	-	±3	119	119	119	119	119	119	119	119
Brillance du papier	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	72	72	74	74	74	74	74	74
Lissé Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	±30%	1300	1000	1000	850	600	500	350	250
Brillance 457/D65	ISO 2470-2	%	±2	95	95	95	95	95	95	95	95
Humidité relative	TAPPI T502	%	±7	48	48	48	48	48	48	48	48

## Recommandations de stockage

Le papier doit être entreposé, idéalement, dans un atelier avec 48 (±5) % d'humidité relative et 23 (±2) °C de température.

Dans tous les cas, les variations extrêmes de température et d'humidité doivent être évitées.

Les propriétés techniques du papier pour l'aptitude au contact avec les aliments sont garanties 12 mois après la date de production.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.



## CreatorDigital Gloss

## FICHE DE PRODUIT

Dernière actualisation : 21/10/2021