

CreatorDigital Gloss

SCHEDA PRODOTTO

Descrizione:

La patinata lucida della gamma Creator per la stampa digitale.

Questo prodotto garantisce un'ottima qualità di stampa, un elevato bianco, una buona brillantezza dei colori e un eccellente lucido carta. Certificata HP Indigo, è particolarmente adatta per tutte le macchine da stampa digitali fatta eccezione per i sistemi di stampa a getto d'inchiostro ad alta velocità.

Disponibile in varie grammature, in formato.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Digitale, HP Indigo

Certificazioni:

- [Scheda di sicurezza - Creator](#)
- [Proprietà ottiche della carta stampata \(DIN ISO 12647-2\) - Patinata lucida](#)
- [Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche \(RoHS\) - Patinata lucida](#)
- [Analisi Sensoriale \(EN 1230\) - Patinata lucida](#)
- [Contatto alimentare \(XXXVI BfR\) - Patinata lucida](#)
- [Certificato ECF - Carte patinate](#)
- [Imballaggi e rifiuti di imballaggio \(EN 13427\) - Patinata lucida](#)
- [Sicurezza dei giocattoli \(EN 71-3\) - Patinata lucida](#)
- [Dichiarazione di biodegradabilità \(EN 13432-2000\) - Carte patinate](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 350g](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [EMAS stabilimento Sant Joan](#)
- [EMAS stabilimento Saragoza](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza](#)

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	115	135	150	170	200	250	300	350
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	115	135	150	170	200	250	300	350
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	89	100	110	125	148	190	232	285
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2	93	95.5	96.5	97.0	-	-	-	-
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	-	±3	119	119	119	119	119	119	119	119
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	72	72	74	74	74	74	74	74
Liscio Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	±30%	1300	1000	1000	850	600	500	350	250
Brillantezza R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	95	95	95	95	95	95	95	95
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	48	48	48	48	48	48	48	48

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 48% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Per le applicazioni a contatto con gli alimenti, le proprietà del prodotto, secondo le specifiche, sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 21/10/2021