

Descrizione:

La patinata senza legno Creator dalla superficie matt.

La superficie matt, lo spessore e l'opacità facilitano la lettura dei testi evitando riflessi e ravvivano i colori di stampa.

Il suo elevato punto di bianco e la buona macchinabilità garantiscono un eccellente risultato di stampa.

Gamma disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [Scheda di sicurezza - Creator](#)
- [Analisi Sensoriale \(EN 1230\) - Patinata matt](#)
- [Contatto alimentare \(XXXVI BfR\) - Contatto alimentare \(XXXVI BfR\) - Patinata Opaca Matt](#)
- [Contatto alimentare \(XXXVI BfR\) - Patinata matt](#)
- [Imballaggi e rifiuti di imballaggio \(EN 13427\) - Patinata matt](#)
- [Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche \(RoHS\) - Patinata matt](#)
- [Certificato ECF - Carte patinate](#)
- [Dichiarazione di biodegradabilità \(EN 13432-2000\) - Carte patinate](#)
- [Proprietà ottiche della carta stampata \(DIN ISO 12647-2\) - Patinata lucida matt](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [EMAS stabilimento Sant Joan](#)
- [EMAS stabilimento Saragoza](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	115	118	125	135	150	170
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	115	118	125	135	150	170
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	81	91	105	102	114	115	131	152
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92.0	93.5	95	95	96.0	96.0	97.0	97.0
Brillantezza R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3
Rugosità Bendtsen	-	-	-	70	80	80	-	-	-	-	-
Liscio Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	±40%	-	-	-	-	220	220	200	160
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI UM-555	µm	≤1.3*STD	-	-	2.4	2.4	2.4	1.8	1.8	1.8
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Per le applicazioni a contatto con gli alimenti, le proprietà del prodotto, secondo le specifiche, sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.



CreatorMatt

SCHEDA PRODOTTO

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 29/04/2019