

Description:

Le papier couché sans bois 2 faces demi-mat de la gamme Creator avec un toucher unique.

Reconnu pour son toucher soyeux et velouté, sa finition demi-mate facilite le travail de lecture de textes sans reflet et ravive les couleurs quadrichromiques.

Avec une blancheur élevée et une bonne brillance des encres, ce papier donne d'excellent résultats d'impression et débouillage du point de trame.

Large gamme de grammages et formats, disponible en feuilles et bobines.

FSC 10 % de fibres recyclées postconsommation.

Applications finales:

Livres, Brochures, Catalogues, Couvertures, Marketing direct, Chemises cartonnées, Insertions publicitaires, Emballage, Cartes postales

Systèmes d'impression:

Flexographie, Laser / Toner sec, Offset, Rotogravure

Certificats:

- [Fiche de données de Sécurité - Creator](#)
- [Certificat ECF - Papier couché](#)
- [Sécurité des jouets \(EN 71-3\) - Couché demi-mat](#)
- [Attestation de Biodégradabilité \(EN 13432-2000\) - Papier couché](#)
- [Emballages et déchets d'emballages \(EN 13427\) - Couché demi-mat](#)
- [Analyse sensorielle \(EN 1230\) - Couché demi-mat](#)
- [Contact alimentaire \(XXXVI BfR\) - Couché demi-mat](#)
- [Propriétés Optiques des Papiers \(DIN ISO 12647-2\) - Couché demi-mat](#)
- [FSC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Motril](#)
- [EMAS usine Sant Joan](#)
- [EMAS usine Saragosse](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité](#)

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	60# T	70# T	80# T	100# T	80# C	100# C	110# C	130# C
Grammage	TAPPI T410 ISO 536	g/m ²	±4%	89	104	118	148	216	270	297	351
Épaisseur (µm)	TAPPI T411 ISO 534	µm	±4%	79	90	102	129	196	263	295	358
Épaisseur (pt.)	TAPPI T411 ISO 534	pt.	±4%	2.8	3.5	4.0	5.1	7.7	10.4	11.6	14.1
Opacité	TAPPI T519 ISO 2471	%	-2.0	92.0	93.5	95.0	97.0	-	-	-	-
Brillance 457/D65	ISO 2470-2	%	±2	96	96	96	96	96	96	96	96
Rugosité Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤1.30*std	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Blancheur D65/10 ^º	ISO 11475	CIE	±3	120	120	120	120	120	120	120	120
Brillance du papier	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	28	30	32	32	32	35	32	35
Humidité relative	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50

Recommandations de stockage

Le papier doit être entreposé, idéalement, dans un atelier avec 50% (±5) d'humidité relative et 23°C (±2) de température.

Dans tous les cas, les variations extrêmes de température et d'humidité doivent être évitées.

Les propriétés techniques du papier pour l'aptitude au contact avec les aliments sont garanties 12 mois après la date de production.



CreatorSilk (North America)

FICHE DE PRODUIT

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 22/12/2020