

## CreatorSilk (North America)

## SCHEMA PRODOTTO

### Descrizione:

La patinata senza legno opaca Creator dal tatto unico.

Questa carta è riconosciuta sul mercato per la sua superficie setosa e vellutata e per la sua finitura semi-opaca che facilita la lettura dei testi evitando fastidiosi riflessi senza danneggiare i colori di stampa.

Con un elevato grado di bianco e una buona brillantezza dei colori, questo prodotto dà ottimi risultati di stampa e una perfetta definizione del punto di stampa.

Gamma disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

FSC 10% riciclato post-consumo.

### Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

### Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure

### Certificazioni:

- [Scheda di sicurezza - Creator](#)
- [Sicurezza dei giocattoli \(EN 71-3\) - Patinata opaca](#)
- [Certificato ECF - Carte patinate](#)
- [Dichiarazione di biodegradabilità \(EN 13432-2000\) - Carte patinate](#)
- [Proprietà ottiche della carta stampata \(DIN ISO 12647-2\) - Patinata opaca](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [EMAS stabilimento Sant Joan](#)
- [EMAS stabilimento Saragoza](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza](#)

## Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	60# T	70# T	80# T	100# T	80# C	100# C	110# C	130# C
Grammatura	TAPPI T410 ISO 536	g/m <sup>2</sup>	±4%	89	104	118	148	216	270	297	351
Spessore (micron)	TAPPI T411 ISO 534	µm	±4%	79	90	102	129	196	263	295	358
Spessore (pt.)	TAPPI T411 ISO 534	pt.	±4%	2.8	3.5	4.0	5.1	7.7	10.4	11.6	14.1
Opacità	TAPPI T519 ISO 2471	%	-2.0	92.0	93.5	95.0	97.0	-	-	-	-
Brillantezza R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	96	96	96	96	96	96	96	96
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤1.30*std	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	120	120	120	120	120	120	120	120
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	28	30	32	32	32	35	32	35
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50

## Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Per le applicazioni a contatto con gli alimenti, le proprietà del prodotto, secondo le specifiche, sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.



## CreatorSilk (North America)

## SCHEMA PRODOTTO

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 22/12/2020