

Descrizione:

La patinata senza legno opaca Creator dal tatto unico.

Questa carta è riconosciuta sul mercato per la sua superficie setosa e vellutata e per la sua finitura semi-opaca che facilita la lettura dei testi evitando fastidiosi riflessi senza danneggiare i colori di stampa.

Con un elevato grado di bianco e una buona brillantezza dei colori, questo prodotto dà ottimi risultati di stampa e una perfetta definizione del punto di stampa. Gamma disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [Scheda di sicurezza - Creator](#)
- [Sicurezza dei giocattoli \(EN 71-3\) - Patinata opaca](#)
- [Certificato ECF - Carte patinate](#)
- [Dichiarazione di biodegradabilità \(EN 13432-2000\) - Carte patinate](#)
- [Proprietà ottiche della carta stampata \(DIN ISO 12647-2\) - Patinata opaca](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [EMAS stabilimento Sant Joan](#)
- [EMAS stabilimento Saragoza](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350	380
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350	380
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	80	86	100	107	111	115	131	152	181	210	239	263	299	358	394
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92.0	93.0	95.0	95.5	96.0	96.0	97	97.5	-	-	-	-	-	-	-
Brillantezza R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤1.3*STD	2.6	2.4	2.4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Per le applicazioni a contatto con gli alimenti, le proprietà del prodotto, secondo le specifiche, sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 29/04/2019