

Description:

Le papier couché 2 faces brillant de la gamme Creator aux multiples qualités.

Le papier brillant de la gamme Creator aux multiples atouts qui garantit une qualité d'impression optimale : blancheur élevée, haute brillance du papier ainsi que des encres et excellente dépouille du pointe de trame.

Large gamme de grammages et formats, disponible en feuilles et bobines.

Applications finales:

Livres, Brochures, Catalogues, Couvertures, Marketing direct, Chemises cartonnées, Insertions publicitaires, Emballage, Cartes postales

Systemes d'impression:

Flexographie, Laser / Toner sec, Offset, Rotogravure

Certificats:

- [Certificat ECF - Papier couché](#)
- [Propriétés Optiques des Papiers \(DIN ISO 12647-2\) - Couché brillant](#)
- [Substances dangereuses des Équipements électriques et électroniques \(RoHS\) - Couché brillant](#)
- [Attestation de Biodégradabilité \(EN 13432-2000\) - Papier couché](#)
- [Emballages et déchets d'emballages \(EN 13427\) - Couché brillant](#)
- [Sécurité des jouets \(EN 71-3\) - Couché brillant](#)
- [FSC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Motril](#)
- [EMAS usine Sant Joan](#)
- [EMAS usine Saragosse](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité](#)

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	Grammage															
				90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350	380	
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350	380	
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	67	75	85	91	95	99	110	125	146	166	186	202	230	278	302	
Opacité	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	90	91	93.5	93.5	95.0	95.5	96.5	97.0	-	-	-	-	-	-	-	
Brillance 457/D65	ISO 2470-2	%	±2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	
Blancheur D65/10 ⁹	ISO 11475	CIE	±3	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	
Brillance du papier	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	70	70	70	70	70	70	70	72	72	72	72	72	72	72	72	
Lissé Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	±30%	1400	1100	950	1500	1450	1400	1300	1000	800	700	600	500	400	300	200	
Humidité relative	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	

Recommandations de stockage

Le papier doit être entreposé, idéalement, dans un atelier avec 50% (±5) d'humidité relative et 23°C (±2) de température.

Dans tous les cas, les variations extrêmes de température et d'humidité doivent être évitées.

Les propriétés techniques du papier pour l'aptitude au contact avec les aliments sont garanties 12 mois après la date de production.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 22/06/2022