

Description:

Le papier couché sans bois 2 faces de Garda avec une surface demi-mate très lisse et une haute brillance d'impression.

Il garantit une bonne épaisseur du papier, un extraordinaire comportement en machine, une rigidité et une opacité élevées, une excellente brillance d'impression et qualité d'impression.

Large gamme de grammages, disponible en feuilles et bobines.

Applications finales:

Livres, Brochures, Catalogues, Couvertures, Marketing direct, Chemises cartonnées, Insertions publicitaires, Emballage, Cartes postales

Systemes d'impression:

Flexographie, Laser / Toner sec, Offset, Rotogravure

Certificats:

- [Certificat ECF - Papier couché](#)
- [Sécurité des jouets \(EN 71-3\) - Couché demi-mat](#)
- [Attestation de Biodégradabilité \(EN 13432-2000\) - Papier couché](#)
- [Emballages et déchets d'emballages \(EN 13427\) - Couché demi-mat](#)
- [Analyse sensorielle \(EN 1230\) - Couché demi-mat](#)
- [Contact alimentaire \(XXXVI BfR\) - Couché demi-mat](#)
- [Propriétés Optiques des Papiers \(DIN ISO 12647-2\) - Couché demi-mat Art](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Cartiere del Garda](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité](#)

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	90	100	115	130	135	150	170	200	250	270	300	350	400
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	115	130	135	150	170	200	250	270	300	350	400
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	80	86	100	111	115	131	153	181	239	263	299	358	405
Main	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	0.89	0.86	0.87	0.85	0.85	0.87	0.90	0.91	0.96	0.97	1.00	1.02	1.01
Opacité	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92.0	93.0	95.0	96.0	96.0	97.0	97.5	-	-	-	-	-	-
Blancheur D65/10 ⁹	ISO 11475	CIE	±3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3
Brillance du papier	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	28	30	30	32	32	32	32	32	32	35	32	35	35
Rugosité Parker	-	µm	-	2.6	2.4	2.4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	1.5
Humidité relative	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Recommandations de stockage

Le papier doit être entreposé, idéalement, dans un atelier avec 50% (±5) d'humidité relative et 23°C (±2) de température.

Dans tous les cas, les variations extrêmes de température et d'humidité doivent être évitées.

Les propriétés techniques du papier pour l'aptitude au contact avec les aliments sont garanties 12 mois après la date de production.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 28/06/2021