

Descripción:

Papel estucado mate 2 caras pasta química de Garda color blanco puro, con alto volumen 1.3 y una superficie aterciopelada.

Gracias a nuestra avanzada tecnología, este papel combina un alto calibre (volumen 1.3, un 40% superior al de cualquier otro papel mate) y una superficie aterciopelada. Está disponible en tres versiones: BIANCA (blanco puro), KLASSICA (color crema) Y KIARA (blanco natural).

Amplia gama de gramajes y formatos, disponible en hojas y bobinas.

Aplicaciones:

Libros, Folletos, Catálogos, Cubiertas, Marketing directo, Carpetas, Inserciones, Embalaje, Postales

Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset

Certificados:

- [Certificado ECF - Estucados](#)
- [Seguridad en juguetes \(EN 71-3\) - Estucado Mate](#)
- [Declaración de Biodegradabilidad \(EN 13432-2000\) - Estucados](#)
- [Envases y Residuos de Envases \(EN 13427\) - Estucado Mate](#)
- [Análisis sensorial \(EN 1230\) - Estucado Mate](#)
- [Contacto con Alimentos \(XXXVI BfR\) - Estucado Mate](#)
- [Sustancias Peligrosas, Aparatos Eléctricos y Electrónicos \(RoHS\) - Estucado Mate](#)
- [Propiedades Ópticas del Papel Impreso \(DIN ISO 12647-2\) - Estucado Mate](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Cartiere del Garda](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad](#)

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	115	135	150
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	115	135	150
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	149	175	195
Grosor (pt.)	ISO 534 TAPPI T411	pt.	±4%	5.9	6.9	7.7
Volumen	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	1.30	1.30	1.30
Opacidad	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	95.0	96.0	97.5
Blancura D65/10 ^º	ISO 11475	CIE	±3	119	119	119
Humedad relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 21/10/2021