

### Descripción:

El papel estucado brillante 2 caras pasta química de la gama Creator con múltiples cualidades para impresión digital.

El papel brillante de la gama Creator con múltiples cualidades que garantizan una calidad de impresión óptima: elevada blancura, buen brillo de tintas, excelente reproducción de punto de trama y buen brillo del papel.

Certificado HP Indigo y especialmente adaptado a las diferentes tecnologías de impresión digital con excepción de los equipos inkjet de alta velocidad.

Amplia gama de gramajes y formatos, disponible en hojas.

### Aplicaciones:

Libros, Folletos, Catálogos, Cubiertas, Marketing directo, Carpetas, Inserciones, Embalaje, Postales

### Sistemas de impresión:

Digital, HP Indigo

### Certificados:

- [Certificado ECF - Digital](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 100g](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 110g](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 115g](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 125g](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 130g](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 150g](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 170g](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 200g](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 250g](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 270g](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 300g](#)
- [HP Indigo - Digital Gloss 350g](#)
- [Análisis Sensorial \(EN 1230\) - Digital Brillante](#)
- [Propiedades Ópticas del Papel Impreso \(DIN ISO 12647-2\) - Digital Brillante](#)
- [Substancias Peligrosas, Aparatos Eléctricos y Electrónicos \(RoHS\) - Digital Brillante](#)
- [Declaración de Biodegradabilidad \(EN 13432-2000\) - Digital](#)
- [Ficha de Datos de Seguridad - Creator](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Zaragoza](#)
- [ISO 14001](#)
- [Eficiencia Energética ISO 50001](#)
- [ISO 9001 calidad](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)



## CreatorDigital Gloss

## FICHA DE PRODUCTO

### Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	115	135	150	170	200	250	300	350
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±4%	115	135	150	170	200	250	300	350
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	89	100	110	125	148	190	232	285
Opacidad	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2	93	95.5	96.5	97.0	-	-	-	-
Blancura D65/10 <sup>º</sup>	ISO 11475	-	±3	119	119	119	119	119	119	119	119
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	72	72	74	74	74	74	74	74
Lisura Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	±30%	1300	1000	1000	850	600	500	350	250
Blancura R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	95	95	95	95	95	95	95	95
Humedad relativa	TAPPI T502	%	±7	48	48	48	48	48	48	48	48

### Recomendaciones de almacenamiento

Las condiciones óptimas de almacenamiento del papel son 50% (±5) de humedad relativa y 23°C (±2) de temperatura.

En cualquier caso, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas.

Para aplicaciones en contacto con alimentos, las propiedades técnicas especificadas están garantizadas 12 meses después de la fecha de producción.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.



## CreatorDigital Gloss

## FICHA DE PRODUCTO

Última actualización: 29/04/2019