

Diva Art

SCHEDA PRODOTTO

Descrizione:

Diva Art è stata progettata per essere la carta ideale per utilizzi creativi nel packaging di lusso e per applicazioni grafiche.

- Cartoncino SBS (SOLID Bleached Sulphate), certificato FSC®
- Carta patinata da un lato con superficie matt
- Eccellente stampabilità e riproduzione brillante del colore
- Eccezionale resistenza alla screpolatura in piega
- Ottime caratteristiche per la piega
- Eccellenti proprietà per la finitura e il converting
- Ottimi spessore e rigidità
- Liscio e grado di bianco costanti

Applicazioni:

Libri, Brochure, Copertine, Direct mail, Cartelle, Pieghevoli, Inserti, Riviste, Imballo, Cartoline postali, Tag

Metodi di stampa:

Digitale, Flessografia, HP Indigo, Offset

Certificazioni:

- [Analisis sensoriale \(EN 1230\) - Card](#)
- Analisis sensoriale (EN 1230) - Card
- [Contatto alimentare \(XXXVI BfR\) - Card](#)
- [Imballaggi e rifiuti di imballaggio \(EN 13427\) - Card](#)
- [Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche \(RoHS\) - Card](#)
- [Sicurezza dei giocattoli \(EN 71-3 & 71-9\) - Card](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Specifiche tecniche

| Proprietà | Standard | Unità | Tolleranza | 220 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 |
|---|--------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Grammatura | ISO 536 TAPPI T410 | g/m ² | ±5% | 220 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Spessore | ISO 534 TAPPI T411 | µm | ±5% | 264 | 300 | 336 | 360 | 396 | 427 |
| Brillantezza R457/D65 | ISO 2470-2 TAPPI T452 | % | ±2 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Punto di bianco D65/10 ^e | ISO 11475 TAPPI T562 | CIE | ±3 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Lucido carta | ISO 8254-1 TAPPI T480 | % | ±5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Rigidità Taber MD | ISO 2493 TAPPI T556 | mN | -25% | 87 | 152 | 223 | 274 | 325 | 365 |
| Rigidità Taber CD | ISO 2493 TAPPI T556 | mN | -25% | 47 | 81 | 97 | 112 | 183 | 193 |
| Rugosità parker | ISO 8791-4 TAPPI T555 | µm | ≤2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umidità relativa | TAPPI T502 | % | ±7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Consigli per lo stoccaggio

Essendo le dimensioni della carta molto sensibili alle variazioni di umidità, forniamo i nostri prodotti in imballaggi impermeabili. Una volta aperto l'imballo, può avvenire uno scambio di umidità tra la carta e l'ambiente.

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura. In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Per le applicazioni a contatto con gli alimenti, le proprietà del prodotto, secondo le specifiche, sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Prima di iniziare un ciclo di produzione, verificare che la stampabilità sia corretta su entrambi i lati di 30-50 fogli.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 03/05/2019