

Descripción:

Papel reciclado estucado 2 caras con una tonalidad blanca natural.

Obtenido a partir de fibras 100% recicladas bajo criterios de absoluto respeto al medio ambiente.

Resultados de alta calidad para todo tipo de procesos de impresión.

Disponible en hojas y bobinas.

Aplicaciones:

Libros, Folletos, Catálogos, Carpetas, Inserciones, Revistas, Marketing directo

Sistemas de impresión:

Laser/Toner seco, Offset

Certificados:

- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Condat](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad](#)

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	90	100	115	130	150	170	200	240
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	115	130	150	170	200	240
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	93	103	112	127	148	170	203	250
Volumen	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	1.03	1.03	0.97	0.98	0.98	0.99	1.02	1.04
Opacidad	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	95	96	98	99	-	-	-	-
Blancura D65/10º	ISO 11475	CIE	±3	91	91	82	82	82	82	82	82
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	15	15	15	15	15	15	15	15
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤1.30*STD	4	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Humedad relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50

Recomendaciones de almacenamiento

Las condiciones óptimas de almacenamiento del papel son 50% (±5) de humedad relativa y 23°C (±2) de temperatura.

En cualquier caso, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas.

Para aplicaciones en contacto con alimentos, las propiedades técnicas especificadas están garantizadas 12 meses después de la fecha de producción.



Recytral Matt

FICHA DE PRODUCTO

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 25/05/2021