

Coral Book Ivory 1.65

FICHA DE PRODUCTO

Descripción:

La gama de papel no estucado de Lecta en tono ahuesado de alto volumen 1.65.

Papel no estucado de Lecta en tono ahuesado de alto volumen específico 1.65 dirigido al sector editorial.

Se trata de un papel offset fabricado con pasta química, diseñado para ofrecer un excelente rendimiento en máquina.

Amplia gama de gramajes y formatos, disponible en hojas y bobinas.

Aplicaciones:

Libros, Folletos, Catálogos, Cubiertas, Marketing directo, Carpetas, Inserciones, Embalaje, Postales

Sistemas de impresión:

Digital, Flexografía, Laser/Toner seco, Offset, Huecograbado

Certificados:

- [Ficha de Datos de Seguridad - Coral Book](#)
- [Certificado ECF - Coral Book](#)
- [Seguridad en juguetes \(EN 71-3\) - Coral Book Ivory](#)
- [Contacto con Alimentos \(XXXVI BfR\) - Coral Book Ivory](#)
- [Análisis Sensorial \(EN 1230\) - Coral Book Ivory](#)
- [Envases y Residuos de Envases \(EN 13427\) - Coral Book Ivory](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Zaragoza](#)
- [ISO 14001](#)
- [Eficiencia Energética ISO 50001](#)
- [ISO 9001 calidad](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Especificaciones técnicas

| Propiedad | Norma | Unidades | Tolerancia | 70 | 80 | 90 |
|------------------|------------------------|--------------------|------------|-------|-------|-------|
| Gramaje | ISO 536 | g/m ² | ±4% | 70 | 80 | 90 |
| Espesor | ISO 534 TAPPI T411 | µm | - | 115.5 | 132.0 | 148.5 |
| Volumen | ISO 534 TAPPI T411 | cm ³ /g | ±0.03 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Opacidad | ISO 2471 TAPPI T519 | % | -2.0 | 86.0 | 88.0 | 90.0 |
| Color a* D65/10º | ISO 5631-2 | abs. | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Color b* D65/10º | ISO 5631-2 | abs. | - | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Cobb | ISO 535 TAPPI T441 | g/m ² | ≤50 | 35 | 35 | 35 |
| Humedad relativa | TAPPI T502 | % | ±7 | 40 | 40 | 40 |

Recomendaciones de almacenamiento

Las propiedades del papel son muy sensibles a las variaciones de humedad, es por ello que el papel se entrega con embalajes protectores. Una vez el embalaje abierto, existe un riesgo de humedad del aire ambiente sobre el papel, que puede alterar las propiedades del mismo.

Las condiciones optimas de almacenamiento del papel son 50% (± 5) de humedad relativa y 23°C (± 2) de temperatura.

Para aplicaciones en contacto con alimentos, las propiedades del producto, según las especificaciones tecnicas, están garantizadas 12 meses después de la fecha de producción.

Antes de imprimir, es aconsejable imprimir 30-50 hojas a modo de prueba para verificar que la impresión es correcta en ambas caras.



Coral Book Ivory 1.65

FICHA DE PRODUCTO

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 10/09/2019