

Coral Book Ivory 1.65

FICHE DE PRODUIT

Description:

La gamme de papier non couché ivoire de Lecta avec une main de 1.65.

C'est la gamme de papier non couché ivoire de Lecta avec une main élevée de 1.65, qui s'adresse au secteur éditorial. Il s'agit d'un papier offset sans bois qui offre un excellent rendement.

Large gamme de grammages et formats, disponible en feuilles et bobines.

Applications finales:

Livres, Brochures, Catalogues, Couvertures, Marketing direct, Chemises cartonnées, Insertions publicitaires, Emballage, Cartes postales

Systemes d'impression:

Numérique, Flexographie, Laser / Toner sec, Offset, Rotogravure

Certificats:

- [Fiche de données de Sécurité - Coral Book](#)
- [Certificat ECF - Coral Book](#)
- [Contact alimentaire \(XXXVI BfR\) - Coral Book Ivory](#)
- [Emballages et déchets d'emballages \(EN 13427\) - Coral Book Ivory](#)
- [Sécurité des jouets \(EN 71-3\) - Coral Book Ivory](#)
- [Analyse sensorielle \(EN 1230\) - Coral Book Ivory](#)
- [FSC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Saragosse](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Coral Book Ivory 1.65

FICHE DE PRODUIT

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	70	80	90
Grammage	ISO 536	g/m ²	±4%	70	80	90
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	-	115.5	132.0	148.5
Main	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	±0.03	1.65	1.65	1.65
Opacité	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	86.0	88.0	90.0
Tonalité a* D65/10°	ISO 5631-2	abs.	-	0.7	0.7	0.7
Tonalité b* D65/10°	ISO 5631-2	abs.	-	8.5	8.5	8.5
Cobb	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	≤50	35	35	35
Humidité relative	TAPPI T502	%	±7	40	40	40

Recommandations de stockage

Les propriétés du papier sont très sensibles aux variations d'humidité, c'est la raison pour laquelle nous livrons les papiers préparés avec des emballages résistants à l'eau.

Une fois, l'emballage ouvert, il existe un risque d'humidité de l'air ambiant sur le papier.

Le papier doit être entreposé, idéalement, dans un atelier avec 50 (±5) % d'humidité relative et 23 (±2) °C de température. Dans certains cas, les variations extrêmes de température et d'humidité peuvent être évitées.

Coral Book Ivory 1.65

FICHE DE PRODUIT

Les propriétés du papier pour l'aptitude au contact avec les aliments, suivant les spécifications techniques définies, sont garanties 12 mois après la date de production.

Avant de commencer l'impression, il est fortement conseillé de faire un essai avec 30 ou 50 feuilles pour vérifier que l'impression soit correcte des deux côtés.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 10/09/2019