

## Coral Book Ivory 1.65

## SCHEDA PRODOTTO

### Descrizione:

La gamma di carte naturali di Lecta ad alto spessore (1.65) dalla tinta avoriata.

La gamma di carte naturali di Lecta ad alto spessore (1.65) dalla tinta avoriata è ideale per il settore editoriale.

Si tratta di una carta naturale senza legno, che garantisce un ottimo risultato di stampa.

Disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

### Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

### Metodi di stampa:

Digitale, Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure

### Certificazioni:

- [Scheda di sicurezza - Coral Book](#)
- [Sicurezza dei giocattoli \(EN 71-3\) - Coral Book Ivory](#)
- [Contatto alimentare \(XXXVI BfR\) - Coral Book Ivory](#)
- [Certificato ECF - Coral Book](#)
- [Analisi sensoriale \(EN 1230\) - Coral Book Ivory](#)
- [Imballaggi e rifiuti di imballaggio \(EN 13427\) - Coral Book Ivory](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Saragoza](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

## Coral Book Ivory 1.65

## SCHEMA PRODOTTO

## Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	70	80	90
Grammatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	±4%	70	80	90
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	-	115.5	132.0	148.5
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	±0.03	1.65	1.65	1.65
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	86.0	88.0	90.0
Colore a* D65/10°	ISO 5631-2	abs.	-	0.7	0.7	0.7
Colore b* D65/10°	ISO 5631-2	abs.	-	8.5	8.5	8.5
Cobb	ISO 535 TAPPI T441	g/m <sup>2</sup>	≤50	35	35	35
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	40	40	40

**Consigli per lo stoccaggio**

Essendo le dimensioni della carta molto sensibili alle variazioni di umidità, forniamo i nostri prodotti in imballaggi impermeabili. Una volta aperto l'imballo, può avvenire uno scambio di umidità tra la carta e l'ambiente.

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura. In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Per le applicazioni a contatto con gli alimenti, le proprietà del prodotto, secondo le specifiche, sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Prima di iniziare un ciclo di produzione, verificare che la stampabilità sia corretta su entrambi i lati di 30-50 fogli.



## Coral Book Ivory 1.65

## SCHEMA PRODOTTO

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 10/09/2019