

Coral Book Natural 1.2

FICHA DE PRODUCTO

Descripción:

La gama de papel no estucado de Lecta en tono natural.

Papel no estucado de Lecta en tono natural dirigido al sector editorial. Se trata de un papel offset fabricado con pasta química, diseñado para ofrecer un excelente rendimiento en máquina.

Especialmente diseñado para impresión offset, está garantizado para impresión digital láser y láser pre-print y está recomendado por las principales marcas de impresión digital.

Amplia gama de gramajes y formatos, disponible en hojas y bobinas.

Aplicaciones:

Libros, Folletos, Catálogos, Cubiertas, Marketing directo, Carpetas, Inserciones, Embalaje, Postales

Sistemas de impresión:

Digital, Flexografía, Laser/Toner seco, Offset, Huecograbado

Certificados:

- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Zaragoza](#)
- [ISO 14001](#)
- [Eficiencia Energética ISO 50001](#)
- [ISO 9001 calidad](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	70	80	90	100	110	120
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	70	80	90	100	110	120
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	84	96	108	119	130	142
Volumen	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	1.20	1.20	1.20	1.19	1.18	1.18
Opacidad	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	88	90	92	93	94	96
Color a* D65/10º	ISO 5631-2	abs.	-	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
Color b* D65/10º	ISO 5631-2	abs.	-	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Rugosidad Bendtsen	ISO 8791-2 TAPPI T555	ml/min	±50	150	150	150	160	170	170
Cobb	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±20	30	30	30	35	40	40
Humedad relativa	TAPPI T502	%	±7	40	40	40	40	40	40

Recomendaciones de almacenamiento

Las propiedades del papel son muy sensibles a las variaciones de humedad, es por ello que el papel se entrega con embalajes protectores. Una vez el embalaje abierto, existe un riesgo de humedad del aire ambiente sobre el papel, que puede alterar las propiedades del mismo.

Coral Book Natural 1.2

FICHA DE PRODUCTO

Las condiciones optimas de almacenamiento del papel son 50% (± 5) de humedad relativa y 23°C (± 2) de temperatura.

Para aplicaciones en contacto con alimentos, las propiedades del producto, según las especificaciones técnicas, están garantizadas 12 meses después de la fecha de producción.

Antes de imprimir, es aconsejable imprimir 30-50 hojas a modo de prueba para verificar que la impresión es correcta en ambas caras.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 10/09/2019